

Sika® MultiPrimer Marine

Technické údaje

Chemický základ	promotér na zlepšenie priľnavosti na báze rozpúšťadiel
Farba	bezfarebná, jemne žltá
Hustota (CQP ¹⁾ 006-3/ ISO 2811-1)	cca 1,0 kg/l
Viskozita ²⁾ (CQP 029-3/ ISO 3219)	cca 10 mPa.s
Bod vzplanutia (CQP 007-1/ ISO 13736)	-4°C
Obsah sušiny	34%
Aplikačná teplota	+5°C až +40°C
Spôsob aplikácie	štetec, plst', penový aplikátor
Výdatnosť - spotreba	cca 50 - 150 ml/ m ² v závislosti od pórovitosti podkladu
Čas odparenia ³⁾	pri teplote nad 15°C 10 min pri teplote do 15°C 30 min max 24 hodín
Podmienky skladovania	Skladovať v dobre uzavretej nádobe, v suchu a chlade do +25°C
Trvanlivosť	9 mesiacov

1) CQP = Corporate Quality Procedures

2) pri teplote +23°C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu

3) v špecifických teplotných podmienkach môže byť čas odparenia iný

Popis:

Sika® MultiPrimer Marine je nízko viskózný tekutý primer na zlepšenie priľnavosti produktov Sikaflex® na rôznych podkladoch. Sika® MultiPrimer Marine je vyrábaný v súlade so systémom manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001/14001 a programom responsible care.

Oblasti použitia:

Sika® MultiPrimer Marine sa používa na zlepšenie priľnavosti lepidiel Sikaflex® na podkladoch ako je drevo (teak, mahagón, oregonská borovica a korok), kovy ako je hliník a galvanizovaná oceľ, plasty a podklady ošetrené náterom. Tento primer je tiež vhodný na zlepšenie priľnavosti tmelov a lepidiel Sikasil® na poréznych a neporéznych podkladoch. Tento produkt je vhodný iba pre skúsených užívateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

Spôsob aplikácie:

Povrch musí byť čistý, suchý, bez masťnôt, silikónov, olejov a prachu. Ošetríte lepené plochy neporéznych podkladov pomocou Sika® Cleaner-205 a nechajte vyschnúť. Pri použití s produktami Sikasil® na neporéznych podkladoch je tiež možné použiť Sika® Cleaner P (wipe on/ wipe off) na prípravu podkladu. Naneste tenkú, ale výdatnú vrstvu Sika® MultiPrimer Marine štetcom, plst'ou alebo aplikátorom. Sika® MultiPrimer Marine sa môže nanášať iba v jednej vrstve. Treba preto dbať na to, aby táto aplikácia vytvorila dostatočne sýtu kryciu vrstvu. Sika® MultiPrimer Marine podlieha termoplastickému správaniu počas 3 dní nasledujúcich po aplikácii. Ideálna teplota počas aplikácie a teplota podkladu je od +15°C do +25°C.

Industry



Spotreba a metóda aplikácie závisí od špecifickej povahy podkladu a od výrobného procesu. Po každom použití nádobu ihneď tesne uzavrite.

Dôležité:

Zlikvidujte taký primer, ktorý má gélovitú (významne zvýšenú viskozitu), nesúrodú alebo nehomogénnu konzistenciu.

Ďalšie informácie

Pracovné inštrukcie vydané pre stanovené aplikácie môžu ďalej špecifikovať technické údaje obsiahnuté v tomto produktovom liste. K dispozícii sú nasledovné dokumenty:

- Karta bezpečnostných údajov
- Tabuľka na prípravu podkladu

Balenia:

plechovka	250 ml
	1 l

Poznámka

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Upozornenie

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika. V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.



Sika Slovensko spol. s r.o. Technická kanc. Bratislava	Technická kanc. Košice
Rybničná 38/e	Rastislavova 77
831 06 Bratislava	040 01 Košice
Tel. 02/4920 0403	Divízia Industry
Fax 02/4920 0443 – obj.	Tel. 055/678 9147
www.sika.sk	Fax 055/678 9147

